

# 抗菌抗ウイルス性データ ①

試験項目	試験条件	試験結果
抗菌性試験	JIS Z 2801(フィルム密着法)に準拠 緑膿菌 抗菌活性値	5.8
	JIS Z 2801(フィルム密着法)に準拠 大腸菌(O157:H7) 抗菌活性値	≥5.0
抗かび性試験	JIS Z 2801(フィルム密着法)に準拠 クロカビ 抗かび活性値	2.7
抗ウイルス性試験	ISO 21702に準拠 A型インフルエンザウイルス 抗ウイルス活性値	≥4.6
	ISO 21702に準拠 ネコカリシウイルス 抗ウイルス活性値	4.0

※ 素材:ポリカーボネート 膜厚:6~8 $\mu$ m 硬化条件:硬化条件:80°C×30分乾燥後、室温下で5日間放置