

# FOC No.3500ABV拭き上げタイプ 塗膜性能

試験項目	試験条件	試験結果
耐衝撃試験	JIS K 5600-5-3 落球試験 300g×500mm(直径25.4mm)	異常なし
耐摩耗試験	JIS L0849 学振摩耗試験に準拠(2N荷重/200往復)	異常なし
耐溶剤性	エタノール ラビングテスト(500g荷重/10往復)	異常なし
耐湿試験	50°C×98%RH×100時間	異常なし

素材:SUS304 膜厚:0.1~0.2 $\mu$ m 硬化条件:常温1日以上放置後試験

## 〈抗菌抗ウイルス性の可視化〉



専用の指示薬を滴下・拭き取りすることで、  
抗菌/抗ウイルス効果が発揮しているかの  
可視化が可能。

左試験片は塗装済みで青く変色する。  
右は未加工で変色しない